

## Vinylan object KF

Die strukturierte Designvinyl-Fliese für höchste Beanspruchung.

### Vinyl-Designfliese

Die 2,0 mm dünne Planke **Vinylan object KF** wird mit dem Untergrund verklebt. **Vinylan objectKF** ist der ideale Bodenbelag für alle stark beanspruchten Räume. **Vinylan objectKF** eignet sich ganz speziell für Küchen, Essbereiche und Flure im privaten Wohnbereich oder gewerbliche Betriebe mit starker Beanspruchung wie Büros, Verkaufsflächen oder Praxen. **Vinylan object KF** ist feuchtraumgeeignet und deshalb besonders in Bädern, WC, Spa-Bereichen einsetzbar.

**Vinylan object KF** ist einer ständigen stichprobenartigen Qualitätskontrolle und wird regelmäßig unter Prüfkammerbedingungen nach DIN EN 13419 und DIN EN 717-1 i.A. emissionsgeprüft. **Vinylan object KF** ist recyclingfähig und kann bedenkenlos über den Hausmüll entsorgt werden.

### Technische Daten

<p><b>Dekore</b></p> <p>Format in mm [Fliesen] Kartoninhalt Fliesen EURO-Paletteninhalt Fliesen</p> <p>Oberflächenbehandlung strukturierte Vinyl-Fliese</p>	<p>Holz - und Steindekore</p> <table border="0"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">Kurzformat</td> <td>Langformat</td> </tr> <tr> <td>620 x 450 x 2,0 mm</td> <td>1.235 x 230 x 2,0 mm</td> </tr> <tr> <td>4,20 m<sup>2</sup></td> <td>4,26 m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>100,8 m<sup>2</sup></td> <td>102,24 m<sup>2</sup></td> </tr> </table> <p>0,55 mm Transparente Overlay-Nutzschicht 2,0 mm</p>	Kurzformat	Langformat	620 x 450 x 2,0 mm	1.235 x 230 x 2,0 mm	4,20 m <sup>2</sup>	4,26 m <sup>2</sup>	100,8 m <sup>2</sup>	102,24 m <sup>2</sup>
Kurzformat	Langformat								
620 x 450 x 2,0 mm	1.235 x 230 x 2,0 mm								
4,20 m <sup>2</sup>	4,26 m <sup>2</sup>								
100,8 m <sup>2</sup>	102,24 m <sup>2</sup>								
<p><b>Prüfwerte</b></p> <p>Resteindruck nach konstanter Belastung in mm EN 433 Trittschallverbesserungsmaß EN-ISO 717-2 Wärmedurchgangswiderstand (m<sup>2</sup>·K/W) EN 12524 Lichtechtheitsfaktor EN 105-B02 Flächengewicht EN 430 Aufladungsspannung EN 1815 Brandverhalten EN-ISO 9239-1 Zigarettenglutbeständigkeit - EN 1399 Chemikalieneinwirkung EN 423</p> <p>Antistatisch EN 1815 &lt; 2 kV Stuhlrolleneignung EN 425 Fußbodenheizungsgeeignet</p> <p>Beanspruchungsklasse Vinyl-Oberfläche nach EN 685 Rutschhemmende Wirkung DIN 51130 • EN 13893</p>	<p>0,03 mm 5 dB 0,021 6/7 3.400 g/m<sup>2</sup> &lt; 2kV CFL s 1 ja Gute Beständigkeit</p> <p>ja ja, mit Rollen Typ W ja</p> <p>23 / 41 DIN = R9 • EN = DS &gt; 0,30</p>								

- Sehr strapazierfähig
- Antistatisch und antibakteriell
- Pflegeleicht
- Sehr druckfest
- Stuhlrolleneignung
- Fußbodenheizungsgeeignet
- Zigarettenglutbeständig

