



### Technische Daten CLICK COLLECTION

#### CLICK COLLECTION/55 CLICK COLLECTION/30

Belagsart nach EN 649	Heterogene Planken / Fliesen	Heterogene Planken / Fliesen
Anzahl der Farben	13 Planken / 7 Fliesen	13 Planken / 7 Fliesen
Verp.-Einheit/Palette	1220x180mm: 1,76 m <sup>2</sup> /84,48 m <sup>2</sup> 906x448mm: 2,03 m <sup>2</sup> /68,99 m <sup>2</sup> 803x398mm: 1,92 m <sup>2</sup> /57,54 m <sup>2</sup>	1220x180mm: 1,76 m <sup>2</sup> /84,48 m <sup>2</sup> 906x448mm: 2,03 m <sup>2</sup> /68,99 m <sup>2</sup> 803x398mm: 1,92 m <sup>2</sup> /57,54 m <sup>2</sup>
Beanspruchungsklasse EN 685	23, 33, 42	23, 31
Verschleißfestigkeit EN 660-2	Gruppe T	Gruppe T

Gesamtdicke EN 428	5,0 mm	5,0 mm
Dicke der Nuttschicht EN 429	0,55 mm	0,3 mm
Oberflächenvergütung	ja/PU	ja/PU
Angefaste Kanten	ja	ja
Gesamtgewicht EN 430	9,68 kg/m <sup>2</sup>	9,81 kg/m <sup>2</sup>

Resteindruck EN 433	0,05 mm	0,05 mm
Stuhlrollenbeanspruchung EN 425	geeignet bei Stuhlrollen gem. EN 12529, Typ W	geeignet bei Stuhlrollen gem. EN 12529, Typ W
Fußbodenheizung	geeignet (bis 28°C)	geeignet (bis 28°C)
Brandverhalten EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1
Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302	0,02 m <sup>2</sup> K/W	0,02 m <sup>2</sup> K/W

Trittschallverbesserungsmaß ISO 10140	9db	9db
Lichteinheit EN 20105-B02/2	> 6	> 6
Ableitwiderstand EN 1081	> 10 <sup>10</sup>	> 10 <sup>10</sup>
Chemikalienbeständigkeit EN 423	gegeben*	gegeben*

Rutsicherheit	R10	R10
Reinigungs- und Pflegeempfehlung	CC-Dr. Schutz	CC-Dr. Schutz

\* Bei kurzzeitiger Einwirkung von gebräuchlichen, haushaltsüblichen Mitteln.

Bitte beachten Sie auch unsere Verlege- sowie unsere Reinigungs- und Pflegeanleitung.

(Stand: 01.10.2015)